

KMC - 43 / W

+ O

KMC - KUNSTKAUTSCHUK UND MODIFIZIERTES COPOLYMERISAT · KMC - SYNTHETIC RUBBER AND MODIFIED CO-POLYMERISATE · CAOUTCHOUC SYNTHÉTIQUE ET COPOLYMÉRISAT MODIFIÉ · CAUCHO SINTÉTICO Y COPOLÍMERO MODIFICADO · 人工橡胶 / 经修改共聚物

ABMESSUNGEN · DIMENSIONS · DIMENSIONS · DIMENSIONI · 尺寸

LÄNGE * in m	LENGTH * in m	100 (-3 / +5)
BREITE * in mm	WIDTH * in mm	50
GEWICHT in g/m ²	WEIGHT in g/m ²	1.700
DICKE in mm	THICKNESS in mm	2,2 (+/- 0,15)

BESCHICHTUNGEN · COATINGS · REVÊTEMENTS · RIVESTIMENTI · 涂层

BESCHICHTUNGSART	KIND OF COATING	synthetischer Gummi und modifiziertes Copolymerisat synthetic rubber and modified co-polymerisate
BESCHICHTUNGSHÄRTE in °	HARDNESS OF COATING in °	50 Shore A (+/- 5)
FARBE	COLOUR	weiß white
ABRIEB	ABRASION	< 270 mm ³

TRÄGERINFORMATIONEN · SUPPORT INFORMATION · INFORMATIONS SUPPORTS · PORTATORE CRONACALE · 载体信息

GEWEBEMATERIAL	FABRIC	99/1% BW/PES L 1/1 - 18/14 – 20,2/20,2 Nm 99/1 % CO/PES L 1/1 18/14 – 20.2/20.2 Nm
REISSFESTIGKEIT in N/cm	TENSILE STRENGTH in N/cm	
Kette	warp	> 1.100 / 5
Schuß	werf	> 1.000 / 5
TRENNLASTEN in N/cm	ADHESION STRENGTH in N/cm	
Träger / Beschichtungen	fabric / coating	> 90 / 5

RESISTENZEN · RESISTANCES · RÉSISTANCES · RESISTENZE · 抵抗力

HITZE HEAT in °C	SÄURE ACIDS	LAUGEN LIQUIDS	ÖLE OIL	FETTE GREASE	HEISSWASSER HOT WATER
100	•	•	•	•	•

Diese Informationen wurden zu Ihrer Unterrichtung und Beratung nach unseren Erfahrungen und bestem Wissen gegeben. Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Die angegebenen Daten wurden nach hausinternen Testmethoden ermittelt; um jedoch die Verwendbarkeit gemäß Ihren spezifischen Anforderungen zu prüfen, empfehlen wir eigene Tests hinsichtlich der Eignung. Listen der verwendeten Testmedien stellen wir auf Wunsch zur Verfügung. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich in keiner Weise um Gefahrgut; gesonderte Behandlungshinweise entfallen daher. Technische Änderungen vorbehalten!

This information is provided to you for informatory and advisory purposes only and according to our best knowledge and experience. The content is however not legally binding. The provided data was obtained using internal test methods; however, we recommend that you carry out your own suitability tests in order to check the usability in accordance with your own specific requirements. We would be pleased to provide you with a list of the used test methods. Subject to technical alternations; errors and Omissions excepted!

07 / 2025

LEGENDE · LEGEND

SK = Nur selbstklebend

+ Diese Qualitäten sind gut bis hervorragend öl- und fettbeständig

▲ Diese Qualitäten sind bedingt öl- und fettbeständig

▪ Antistatischer Belag

○ Selbstklebend lieferbar

✓ OEM

SK = Only self-adhesive

+ The oil and grease proof properties of the qualities are good to excellent

▲ Under certain conditions these qualities are oil and grease proof

▪ Antistatic

○ Self-adhesive available

✓ OEM