

SKH



KLEBUNG · ADHESIVE · ADHÉSIVE · COLLA · 貼

ABMESSUNGEN · DIMENSIONS · DIMENSIONS · DIMENSIONI · 尺寸

LÄNGE* in m	LENGTH* in m	50+100 (-3/+5)
BREITE* in mm	WIDTH* in mm	50, 70, 100
GEWICHT in g/m²	WEIGHT in g/m²	100
DICKE in mm	THICKNESS in mm	0,19

BESCHICHTUNGEN · COATINGS · REVÊTEMENTS · RIVESTIMENTI · 涂层

SCHUTZABDECKUNG	PROTECTIVE COVER	PP-Folie, rot, beidseitig silikonisiert red two side, siliconized MOPP
EMPFOHLENE VERARBEITUNGSTEMPERATUR in °	RECOMMENDED WORKING TEMPERATURE in °	+18 bis +35 +18 to +35

TRÄGERINFORMATIONEN · SUPPORT INFORMATION · INFORMATIONS SUPPORTS · PORTATORE CRONACALE · 载体信息

HAFTKLEBSTOFF	KIND OF COATING	Modifiziertes Acrylat	modified acrylat
REISSDEHNUNG in %	ELONGATION in %	120 (AFERA 4005)	
KRAFT	STRENGTH		
Bruchkraft in N/cm	tensile strength in N/cm	43 (AFERA 4004)	
Schälkraft in N/cm	180° Peel in N/cm	8,5 (PSTC 101)	
Statische Scherkraft in h	static shear in h	> 500 (FTM 8 auf Stahl)	> 500 (FTM 8 on steel)
ROLLING BALL TACK in cm	ROLLING BALL TACK in cm	6 (PSTC 6)	

RESISTENZEN · RESISTANCES · RÉISTANCES · RESISTENZE · 抵抗力

TEMPERATUR in ° TEMPERATURE in ° 	KONDENSWASSER CONDENSED WATER 	ALTERUNG AGING 	WEICHMACHER SOFTENER 
-30 bis +180 (+220)	–	–	–
-30 to +180 (+220)	–	–	–

Diese Informationen wurden zu Ihrer Unterrichtung und Beratung nach unseren Erfahrungen und bestem Wissen gegeben. Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Die angegebenen Daten wurden nach hausinternen Testmethoden ermittelt; um jedoch die Verwendbarkeit gemäß Ihren spezifischen Anforderungen zu prüfen, empfehlen wir eigene Tests hinsichtlich der Eignung. Listen der verwendeten Testmedien stellen wir auf Wunsch zur Verfügung. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich in keiner Weise um Gefahrgut; gesonderte Behandlungshinweise entfallen daher. Technische Änderungen vorbehalten!

This information is provided to you for informatory and advisory purposes only and according to our best knowledge and experience. The content is however not legally binding. The provided data was obtained using internal test methods; however, we recommend that you carry out your own suitability tests in order to check the usability in accordance with your own specific requirements. We would be pleased to provide you with a list of the used test methods. Subject to technical alternations; errors and Omissions excepted!

02/2016

LEGENDE · LEGEND

SK = Nur selbstklebend

+ Diese Qualitäten sind gut bis hervorragend öl- und fettbeständig

▲ Diese Qualitäten sind bedingt öl- und fettbeständig

■ Antistatischer Belag

○ Selbstklebend lieferbar

✓ OEM

SK = Only self-adhesive

+ The oil and grease proof properties of the qualities are good to excellent

▲ Under certain conditions these qualities are oil and grease proof

■ Antistatic

○ Self-adhesive available

✓ OEM